

TMEL VARIO RIGIDUR

S platností od 1.6. 2019 je ukončen prodej tmelu Vario Rigidur.

V případě použití tmelu Vario Rigidur v konstrukcích s deskou Rigidur pro tmelenou spáru, lze daný tmel nahradit tmelem MAX za následujících podmínek.

Pracovní postup:

Desky se namontují s takovou minimální šířkou spár, jako je polovina tloušťky desky (např. při opláštění deskou tl. 10 mm = spára 5 mm).

Před samotným tmelením je nutné, aby došlo k odprášení hran (použijeme štětec s čistou vodou). Bezprostředně po odprášení následuje tmelení.

Tmelení provedeme pomocí sádrového tmelu MAX. Spára se vyplní tmelem do roviny s povrchem desky. Po zaschnutí a mírném propadnutí tmelu spáru doplníme a aplikujeme skelnou výztužnou pásku do tenké vrstvy čerstvého tmelu.

Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou hladítka se tmel roztáhne do šířky a uhladí do ztracena. Konečnou úpravu povrchu – finální tmelení – je možno provést např. pastovým tmelem ProMix Finish (popř. ProMix Mega).

Všechny spáry u svislých konstrukcí musí být podložené (např. zbytkem latě, pruhem z desky Rigidur apod.). Dbáme na to, aby spáry byly protmeleny v celé šířce a tloušťce.

Ing. Zdeněk Černošek
Product manager
Divize Rigips



Poznámka:

Hodnoty požární odolnosti, vzduchové neprůzvučnosti, či statické hodnoty uvedené v této technické informaci platí pouze za předpokladu použití systémových prvků a příslušenství Rigips (zejména desek, profilů, spojovacích prostředků, zavěšovacích a připevňovacích prvků a tmelů). V případě, že tato podmínka není splněna, nemůže společnost Rigips brát záruku za jakékoli technické parametry těchto konstrukcí včetně jejich požárních vlastností.