

Základní kontaktní nátěr



Popis výrobku:

Základní kontaktní nátěr je vodní disperze umělých pryskyřic s minerálním plnivem. Základní kontaktní nátěr je namíchán ke konečnému použití a již se neředí.

Barva: červeno-hnědá

Oblast použití

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádkartonaře).

Základní kontaktní nátěr vytváří kontaktní můstek pro pevné navázání dalších vrstev. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu, nebo jako adhézní můstek pro další použití omítek či stěrek na nesavé i savé podklady. Je určen pro zlepšení přilnavosti sádkových materiálů ke stavebnímu podkladu. Používá se před aplikací lepícího tmelu Rifix pro lepení sádkartonových desek Rigips nebo před nanesením sádkových stěrek a omítek Rigips na hladké, nesavé povrchy (např. litý beton, betonové prefabrikáty apod.).

Technická data:

Vlastnost	Hodnota
Spotřeba	200 - 300 g /m ² (z 1 kg je možno realizovat nátěr v rozsahu cca 3 - 5 m ²)
Doba schnutí	cca 24 hodin (závisí na teplotě a vlhkosti prostředí)

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Zpracování:

Podmínky pro aplikaci

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či nesoudržných vrstev a jiných nečistot.

Zpracování

Základní kontaktní nátěr je namíchán ke konečnému použití a již se neředí.

Nanášení pomocí válečku. Před aplikací je třeba materiál řádně promíchat. Nutno promíchávat i v průběhu aplikace.

Před dalšími postupy je nutno nechat Základní kontaktní nátěr řádně vyschnout. Doba schnutí je cca 24 hodin, závisí na teplotě a vlhkosti prostředí.

Skladování:

Materiál si zachovává své vlastnosti po dobu 24-ti měsíců ode dne výroby. Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 měsíců.

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5°C - +30°C (nesmí zmrznout).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

Likvidace odpadů:

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Balení:

5 kg /vědro paleta 120 ks /600 kg

15 kg /vědro paleta 44 ks /660 kg