

Rimat MPL



Popis výrobku:

Rimat MPL je lehčená sádrová vydatná omítka k omítání stěn a stropů v interiéru pro strojní zpracování.

Barva: šedobílá

Složení:

Jemná sádra se zušlechťujícími přísadami zlepšujícími aplikaci a přídržnost.

Barva: šedobílá

Oblast použití:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Rimat MPL je lehčená sádrová vydatná omítka vhodná pro strojní omítání betonu, stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropích v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní a koupelen. Doporučená střední tloušťka omítky je na stěně 10 mm, na betonovém stropu maximálně 25 mm.

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Technická data:

Vlastnost	Hodnota
Směsný poměr s vodou	cca 1,2 kg/ 1 l
Zpracovatelnost	cca 180 minut
Hodnota pH	7
Pevnost v tahu za ohybu	> 1,0 MPa
Pevnost v tlaku	> 3,0 MPa
Faktor difúzního odporu	$\mu = 10$
Spotřeba	cca 0,8 kg/m ² /1 mm
Třída reakce na oheň	A1

Klasifikace podle ČSN EN 13279-1: A1-B4/50/2

Změny poměru suché směsi a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

Zpracování:

Příprava podkladu

Před aplikací sádrové omítky na vysoce hladké, nesavé podklady (např. beton) je pro zvýšení přilnavosti k podkladu nutno vždy použít Základní kontaktní nátěr Rigips. Naopak vysoce savé podklady (např. pórobeton apod.) je nutno opatřit Základním penetračním nátěrem Rigips.

Podmínky pro aplikaci

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý a čistý (zbavený prachu, mastnoty, zbytků případných odbedňovacích prostředků či nesoudržných vrstev a jiných nečistot).

Zpracování

Pytlovanou suchou sádrovou směs vsypeme do omítacího stroje a následně se nanese na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou směrech – svisle a vodorovně.

Po částečném zavadnutí omítku navlhčete vodou a dlouhými tahy houbovým hladítkem ji roztočte. Omítkou uvolní jemnou sádku, tzv. sádrové mléko, kterým se zapraví případné nedostatky povrchu. Finální vyhlazení (kletování) se provádí např. fasádní nerezovou špachtlí s oblými rohy.

Skladování:

Materiál si zachovává své vlastnosti po dobu 6-ti měsíců ode dne výroby. Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 měsíců.

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí při teplotách v rozmezí +5°C - +30°C. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou.

K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováváním je třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Podle Nařízení 1278/2008/ES směs byla klasifikována, jako nebezpečná.

Bezpečnostní list je k dispozici na <http://www.rigips.cz/>

Likvidace odpadů:

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Balení:

25 kg /pytel 40 ks /paleta = 1000 kg